

2K vrchní lak na sportovní podlahy

PALL-X SPORT 2K

Vrchní 2složkový parketový lak na vodní bázi pro sportovní podlahy

POPIS PRODUKTU:

2složkový parketový vrchní lak na vodní bázi s dobrou odolností proti extrémnímu mechanickému a chemickému zatížení pro lakování parketových a dřevěných podlah ve sportovním prostředí. PALL-X Sport 2K splňuje součiniteli smykového tření podle DIN 18 032, EN 14904 a odpovídá normě ÖNorm 2354, třídě C.

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro velmi silně namáhané parketové sportovní podlahy.

VHODNÝ PRO:

- ▶ úpravu pružných podlah ve sportovních halách
- ▶ úpravu dřevěných podlah ve víceúčelových halách



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Lehce zpracovatelný
- ▶ Velmi rychlá doba schnutí
- ▶ Dobrá plnicí schopnost
- ▶ Dobrá odolnost proti otěru
- ▶ Odpovídá TRGS 617
- ▶ GISCODE W2/DD+
- ▶ Lak na vodní bázi, se spojovacím prostředkem obsahujícím isokyanát, obsahem rozpouštědla méně než 5 %
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	4,5 + 0,45 l
Skladovatelnost	12 měsíců
Stupeň lesku	polomat
Poměr míchání	10:1
Spotřeba na 1 vrstvu	ca. 100 ml/m ²
Vydatnost	ca. 10 m ² /l
Teplota při zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Doba zpracování	ca. 4 hodiny*
Broušení	po ca. 4 hod*
Přelakovatelný	po ca. 4 hod*
Konečná chemická pevnost	po ca. 7 dnech*

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Základní hrubé předbroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann zrnitosti 36 – 60. Potom vytmelit spáry tmelem Pall-X Kitt. Následně jemně přebrousit brusným papírem Pallmann zrnitosti 80/100 (válcová bruska). Poslední jemné broušení provést pomocí Pallmann brusné mřížky nebo Multilochpadem zrnitosti 120. Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot. Potom musí být proveden základní nátěr některým lakem ze sortimentu Pallmann. Základní laky Pallmann se nesmí přebrousovat a s výjimkou PALL-X 333 COLOR musí být ještě tentýž den přelakovány vrchním lakem.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Mnoho exotických dřevin, jako např. palisandr, lpe, Lapacho nebo rovněž wenge obsahují složky (např. tzv. inhibitory nebo minerální usazeniny), které mohou zapříčinit prodlouženou dobu schnutí, problémy se zesíťováním nebo vést ke změnám v barevnosti. S ohledem na velkou rozmanitost exotických dřevin a jejich různé vlastnosti je bezpodmínečně nutné nejprve ověřit vhodnost toho kterého laku resp. oleje a provést zkoušku.
- ▶ Originální balení je při mírně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou přes 40oC. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. (Pozor: při přidání složky B (tvrdidla) do složky A již nádobu neprodyšně neuzavírat, hrozí exploze!).
- ▶ Jeli doba schnutí mezi jednotlivými nátěry delší než 1 den je nutno provést „matové“ zbroušení celé plochy (zrnitostí 100 – 120) po celé ploše.
- ▶ Při mírném zatížení lze na plochu vstoupit příští den po nanesení poslední vrstvy laku.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy mohou být nejdříve po 7 dnech zatíženy kobercem nebo jinými podlahovými krytinami či těžkými předměty.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy je možno ošetřit nejdříve po 7 dnech přípravkem Pallmann FINISH CARE STOP.
- ▶ Pravidelné ošetřování ošetřovacím prostředkem Pallmann FINISH CARE STOP prodlužuje životnost lakované podlahy a je nutné k zabezpečení protikluzu sportovní podlahy. Plochu vytírat jen navlhko a vyhnout se stálému vystavení podlahy mokru!
- ▶ U ne zcela obvyklých parketových dřevin doporučujeme si vyžádat odborné technické poradenství.
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné normy a doporučení: DIN 18 356 „Parketářské práce“ DIN 18 032 Součinitel smykového tření (sportovní podlahy).

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Lak na vodní bázi, se spojovacím prostředkem obsahujícím isokyanát, obsahem rozpouštědla méně než 5 %. Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Složka A: Nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu nebo preventivní opatření při běžném použití. Složka B: obsahuje předpolymerovaný isokyanát. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Obě složky: Zajistěte dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Zabraňte kontaktu s kůží nebo kontaktu s očima. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu. Po vytvrzení je bez zápachu a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý

produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad. Shromážděte proto odpad, smíchejte obě složky a nechte vytvrdnout, poté zlikvidujte jako stavební odpad.