

Péče o parkety na bázi rozpouštědla

PARKETT POLISH

Speciální ošetřovací emulze na bázi rozpouštědel pro parketové podlahy

POPIS PRODUKTU:

Speciální ošetřovací emulze na bázi rozpouštědel pro velmi kvalitní ošetřování dřevěných podlah. PALLMANN PARKETT POLISH prodlužuje životnost dřevěné podlahy.

OBLASTI POUŽITÍ:

Speciální ošetřovací emulze na bázi rozpouštědel pro velmi kvalitní ošetřování dřevěných podlah



ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Vytíracím mopem Pallmann nanést rovnoměrně tenkou vrstvu prostředku POLISH.
3. Po ca. 10 minutách je nutno ošetřenou plochu rozleštit. Doporučujeme toto provést jednokotoučovou bruskou s bílým padem.
4. Aby nedošlo k překročení doby schnutí je nutno větší plochy zpracovávat po částech, tzn. rozdělit celkovou plochu např. po 30 – 50 m². Při příliš dlouhém schnutí by mohlo dojít ke vzniku pruhů.
5. Pravidelná péče prodlužuje životnost podlah. Použitím výrobku Pallmann POLISH je povrch optimálně chráněn a je zachována jeho optika.
6. Použitý vytírací mop vyčistěte odpovídajícím ředidlem. V případě, že vytírací mop je nasáklý POLISHEM, existuje nebezpečí samovznícení!

TECHNICKÁ DATA:

Velikost balení	1 l
Skladovatelnost	24 měsíců
Spotřeba	ca. 10 ml/m ²
Vydatnost	ca. 100 m ² /l
Klima pro zpracování	Mezi 18 - 25 °C při 35 - 65 % rel. vlhkost vzduchu
Leštění	po ca 10 minutách*

*Při 20 °C a 65% rel. vzdušné vlhkosti

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍPRAVU:

PARKETT POLISH obsahuje cca 80 % rozpouštědel. Podle TRGS 617 jsou produkty na bázi rozpouštědel pro péči o parketové povrchy stále více omezovány. Z tohoto důvodu doporučujeme používat přípravky na vodní bázi.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podlahu vyčistit mopem, smetákem nebo vysavačem od nečistot, prachu, zbytků mastnot, oleje nebo vosku (starých vosků) pomocí výrobku Pallmann CLEAN STRONG.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při klimaticky stálém uskladnění nejméně 24 měsíců skladovatelné. Načaté balení dobře uzavřít.
- ▶ Nejlépe zpracovatelný při 18 - 25 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65%. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ Nepřekračovat dobu schnutí, aby nedošlo k tvorbě pruhů.
- ▶ Při zpracování jednokotoučovou bruskou POLISH nakapat na podlahu a rovnoměrně Bílým padem rozmístit v ploše. Po nejméně 15 minutách čekací doby rozleštit novým bílým padem.
- ▶ Čerstvě nalakované podlahy mohou být ošetřovány Polishem nejdříve po době jejich konečného chemického vytvrzení (podle lakového systému).
- ▶ K základnímu čištění u silně znečištěných nebo navoskovaných podlah použijte výrobek Pallmann CLEAN STRONG.
- ▶ CLEAN STRONG necháváme na ploše o velikosti 2 – 4 m² účinkovat 2-5 min. a rozpuštěnou vrstvu uvolníme kartáčem nebo 1-kotoučovou bruskou s červeným/ jemným zeleným padem a setřeme vlhkým hadrem. Následně setřeme podlahu 2 x vlhkým hadrem vymáchaným v čisté vlažné vodě a následně vytřeme podlahu dosucha.
- ▶ Všechny plochy, které jsme základně očistili, musí být následně ošetřeny. Takže proveďte POLISHEM optimální novou povrchovou ochranu.
- ▶ V případě, že je vytírací mop nasáklý POLISHEM, existuje nebezpečí samovznícení.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Vysoký obsah rozpouštědel. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být i smrtelný. Udržujte mimo dosah dětí. Páry rozpouštědel mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi. Během a po zpracování dobře větrejte, používejte ochranný krém na kůži a ochranné rukavice/brýle. Nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni. Zabraňte jiskření, proto všechna elektrická zařízení, spínače a spol. vyřadit z provozu. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Mimo jiné je třeba dodržovat následující: Informace o nebezpečí/ bezpečnosti na štítku nádoby a informace v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Pokud možno sesbírejte zbytky produktu a dále je použijte. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo půdy. Prázdné, vyškrábané čisté nádoby lze recyklovat. Nádoby s tekutými zbytky a sebrané tekuté zbytky produktů jsou nebezpečným odpadem. Nádoby s vytvrzenými zbytky jsou stavební odpad.