



Bona Cement Style Sealer

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky



2-složkový základní lak na vodní bázi pro ošetření cementových stěrek. Zajišťuje bezpečnou aplikaci a perfektní rozliv a vyrovnání.

Bona Cement Style Sealer je 2-složkový základní lak pro ošetření cementových stěrek. Určen jako základní lak před aplikací vrchního laku. Vypĺňuje póry, zajišťuje přilnavost a rovnoměrné zabarvení. Bona Cement Style Sealer může zachovat přirozené zbarvení a zachovat vzhled surového průmyslového betonu nebo může zdůraznit širokou škálu designových možností, tak jak lze změnit barvu stěrčovací hmoty.

- Na vodní bázi, rychleschnoucí
- Nízký zápach
- Certifikace EC1PLUS pro velmi nízké emise



Bona Cement Style Sealer

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca 23%
Stupeň lesku:	Mat 20% (na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla (Hardener) na 10 dílů Bona Cement Style Sealer nebo 0,45 L tužidla (Hardener) na 4,55 L Cement Style Sealer (9 vol%)
Doba zpracování:	Max. 3 hod při 20°C (kratší, při nižší teplotě)
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Přelakování: 1-2 hod* * při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.
Nářadí k aplikaci:	Bona Microfleece (11 mm vlas)
Spotřeba:	20-25 m ² /litru (40-50 g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list).
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
z obalů:	SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů vč. tužidla (0,45 litru)
Certifikace:	EMICODE; EC1PLUS – velmi nízké emise Kvalifikuje se na body LEED a BREEAM

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Cement Style Sealer

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

PŘÍPRAVA

Povrch by měl být odborně připraven, vytvrzen a suchý, čistý a ošetřen Kiesel ServoArt Ceflo nebo jinou vhodnou stěrkovou hmotou na cementové bázi (viz „Rozsah použití“) výše. Aplikace Bona Cement Style Sealer by měla být provedena po dostatečném zaschnutí a vytvrzení stěrkové hmoty. V případě ServoArt CeFlo nejdříve po 24 hodinách. Drobné nedokonalosti na povrchu stěrkové hmoty je třeba před nátěrem odstranit

ostrým nožem, špachtlí.

Nechte lak a tužidlo dosáhnout pokojové teploty. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkostí. Teplota podlahy by měla být mezi 16-22°C. Podlahové vytápění by mělo být vypnuto před a během aplikace.

NÁVOD K APLIKACI

Standardní proces:

1x Bona Cement Style Sealer

1x Bona Cement Style HD (nižší zátěž) nebo 2x Bona Cement Style HD (komerční použití)

APLIKACE

Bona Cement Style Sealer

1) Protřepejte kanystř Bona Cement Sealer, poté přidejte tužidlo. Směs ihned pečlivě protřepte po dobu 1 minuty. Směs lak / tužidlo by mělo být použito ihned nebo alespoň v průběhu 3 hodin. Pokud použijete laku méně, pak 1 litr laku na jeden díl tužidla.

2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při spotřebě 20-

25 m²/litru (40-50 g/m²). Pracujte plynule, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů.

3) Lak nechte řádně zaschnout. Následující nátěr Bona Cement Style HD by měl být aplikován do 24 hodin. Pokud uplynulo více než 24 hodin, je nutné před aplikací povrch lehce obrousit pomocí Bona Scrad Pad.



Bona Cement Style Sealer

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

DŮLEŽITÉ!

Cement Style Sealer by nikdy neměl být použit jako konečná povrchová úprava.

Rozsah použití

Pouze pro použití na vyrovnávací cementové stěrky. V kombinaci s vyrovnávací stěrkou Kiesel ServoArt Ceflo je funkčnost zaručena. Pro použití na jiné stěrkové hmoty konzultujte s výrobcem stěrkové hmoty doporučení a

vhodnost. Použití na jiné stěrkové hmoty než Kiesel ServoArt Ceflo je výhradně na vlastní riziko uživatele a podléhá jeho vlastnímu posouzení vhodnosti. Bona Cement Style se doporučuje pouze pro neprůmyslové oblasti. Ve skladech a dalších prostorách, kde se používají těžké nákladní automobily nebo jiná těžká technika, nelze funkci zaručit.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování. Vzhledem k široké škále možných aplikací a podmínek aplikace našich produktů nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161