



Bona LinoPrime

ZÁKLADNÍ LAK NA ELASTICKÉ PODLAHY

Základní nátěr pro linoleum, renovace elastických podlah



2-složkový PUR základní nátěr, který slouží jako “plnivo pórů” pro linoleum.

Rychleschnoucí 2-složkový PUR základní nátěr, který slouží jako “plnivo pórů” pro hloubkově vyčištěné a přebroušené podlahy typu linoleum. Zlepšuje rovnoměrný vzhled a hladkost následující vrstvy nátěru, který se obvykle může aplikovat již za 1 hod.

- Slouží jako “plnivo pórů” a snižuje nasákavost
- Velmi rychlé schnutí
- Nízká spotřeba na m²
- Základní nátěr pro linoleum



Bona LinoPrime

ZÁKLADNÍ LAK NA ELASTICKÉ PODLAHY

Základní nátěr pro linoleum, renovace elastických podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složkový polyuretanový základní lak
Obsah sušiny:	Cca 23%
Poměr ředění:	1 díl tužidla Bona LinoPrime Hardener na 19 dílů Bona LinoPrime
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	1-2 hod (20°C/60% R.H)
Náradí k aplikaci:	Mikrovláknový váleček Bona Microfibre Roller (11 mm pile)
Spotřeba:	20-25 m²/litr (≈50-40g/m²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tužidlo: klasifikován (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v originálním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Certifikace:	Emicode EC1PLUS velmi nízké emise v interiéru EN 71-3: aplikace na dětské hračky

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.



Bona LinoPrime

ZÁKLADNÍ LAK NA ELASTICKÉ PODLAHY

Základní nátěr pro linoleum, renovace elastických podlah

PŘÍPRAVA

Je třeba dbát na to, aby podlaha byla zcela zbavena jakýchkoli nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost. Odstranění všech předchozích leštěnek, ošetření nebo jiných nečistot je zásadním krokem pro zajištění úspěšné aplikace přípravku Bona LinoPrime. Společnost Bona vyvinula několik možných řešení v závislosti na typu podlahy a dostupném vybavení. Úplný popis všech doporučených řešení naleznete v brožuře Bona Care Program Elastika, která je k dispozici v sekci „Dokumenty“

na stránce produktu Bona LinoPrime na bona.com/cz.

Před ošetřením celé podlahy vždy vyzkoušejte přilnavost produktu na nenápadném místě podlahy.

Optimální podmínky zpracování jsou 18-22°C a 40-60% relativní vlhkosti. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, zatímco nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu zvyšují dobu schnutí.

NÁVOD K APLIKACI

Renovace linolea:

1x Bona LinoPrime

1-2x Bona Pure Colour

1x Bona Pure or Bona Pure HD

APLIKACE

1. Před aplikací lak důkladně promíchejte a poté jej nalijte do míchací nádoby Bona RS Mixing Bucket. **Tvrdidlo nesmí být přidáváno přímo do kanystru s lakem.**

2. Přidejte tužidlo Bona LinoPrime hardener - jednu láhev. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. **Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky** - strojově (vrtačkou s míchadlem). Při míchání menšího množství laku se ujistěte, že je dodržen správný poměr tužidla a

laku. Nechte směs chvíli reagovat – min. 5 minut. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 3 hodin.

3. Naneste Bona LinoPrime technikou do kříže pomocí Bona mikrovláknového válečku Bona Microfiber Roller (11 mm). Ujistěte se že nenecháváte za sebou kaluže. Spotřeba je cca. 20-25 m²/litr.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.



Bona LinoPrime

ZÁKLADNÍ LAK NA ELASTICKÉ PODLAHY

Základní nátěr pro linoleum, renovace elastických podlah

UPOZORNĚNÍ: Linoleum a jiné porézní podlahy snadno absorbují vodu. Pokud se provádí chemické nebo mokré odstraňování staré leštěnky nebo jiného přípravku pro ošetření povrchu podlahy, musí být podlaha schnout při optimálních podmínkách min. 24 hodin. Zajistěte dobré větrání místnosti pomocí ventilátorů. Ujistěte se, že na povrchu nezůstal zbytek vody nebo čisticí chemikálie, které mohou způsobit špatnou přilnavost produktu!

DŮLEŽITÉ!

Bona LinoPrime by nikdy neměl být použit jako finální povrchová úprava elastických podlah.

Poskytnuté informace jsou připraveny dle našich nejnovějších poznatků a neuplatňují nárok na úplnost. Uživatel je zodpovědný za zjištění, že produkt a doporučení jsou v souladu s určeným účelem, typem povrchu a současnou situací, než bude produkt použit. Společnost Bona ručí za dodaný produkt. Profesionální použití a zároveň i úspěšná aplikace produktu je mimo naši kontrolu. V případě pochybností, proveďte test přilnavosti. Před použitím tohoto výrobku si musí uživatel přečíst a porozumět všem informacím uvedeným na štítcích obalů, technických listech a bezpečnostních listech produktu.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com