



Bona Mega EVO

1-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Jednoduchý lak pro domácnosti až po komerční prostory se střední zátěží



Bona Mega EVO® je 1-složkový lak nové generace pro ošetření dřevěných podlah s novou nejmodernější technologií síťování, která se aktivuje při aplikaci.

Vhodný pro prostory se střední až lehkou komerční nebo bytovou zátěží. Jedinečné složení poskytuje rychlejší vytvrzování s vynikající odolností proti poškrábání, opotřebení a chemikáliím, nežloutne. Má nízký obsah VOC, pod 3%, přispívá tak ke zdravějším pracovním podmínkám s nižším dopadem na kvalitu vzduchu v interiéru.

- Lak velmi rychle vytvrdne
- Bezpečná a jednoduchá aplikace
- Vytváří plný odolný povrch
- Nežloutne



Bona Mega EVO

1-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Jednoduchý lak pro domácnosti až po komerční prostory se střední zátěží

TECHNICKÁ DATA

Báze:	1-složková polyuretan/akrylátová disperze vrchního laku
Obsah sušiny:	Cca 31%
Stupeň lesku:	Polomat 40%, mat 18%, extra mat 9% (na skle)
Ředění:	V případě potřeby, ředit s přípravkem Bona Retarder (4%) pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	Přelakování: 1-2 hod* Lehký provoz: 8 hod* Úplné vytvrzení: 5 dní* * při běžných klimatických podmínkách, 20 °C/60% R.H.
Náradí k aplikaci:	Váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čistící prostředky:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetone.
Záruční lhůta:	Jeden rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy. CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK.
Balení:	6 x 1 litr, 3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1PLUS – velmi nízké emise v interiéru EN 71-3 - aplikace na dětské hračky EN 13501-1 reakce na oheň GREENGUARD GOLD

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr

a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.



Bona Mega EVO

1-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Jednoduchý lak pro domácnosti až po komerční prostory se střední zátěží

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo, varianta 1:

1x Bona základní lak
2x Bona Mega EVO

Neošetřené dřevo, varianta 2:

1x Bona Mega EVO
2x Bona Mega EVO

U podlah, kde je možné riziko bočního slepení hran, jako

např. špalíková dlažba, podlahová prkna z měkkého dřeva a u podlah z tvrdého dřeva s podlahovým topením doporučujeme vždy aplikaci základního laku před aplikací Bona Mega EVO.

Poznámka: nedoporučuje se nanášet více než 2 vrstvy laku za den. Dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Špatné podmínky mohou způsobit špatnou přilnavost a slabý povrch.

APLIKACE

- 1) Lak důkladně protřepejte po dobu jedné minuty.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při běžné spotřebě 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do "živého laku".
- 3) Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout. Zajistěte řádné větrání.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy laku. **Poznámka:** pokud

předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy lehce mezibrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hod. od poslední aplikace. Po cca 5 dnech bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit s použitím čistícího prostředku **Bona Cleaner** nebo **Bona Čistič na parkety** a mikrovláknové čistící utěrky modré – Bona Cleaning Pad. Opatřené povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy laku. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud

podlaha byla pravidelně ošetřována pomocí **Bona Freshen Up** či **Bona Leštěnkou na parkety**. Takto se obnoví vzhled mdlých podlah, zatímco další vrstvy laku mohou být aplikovány bez nutnosti broušení podlahy až na holé dřevo.



Bona Mega EVO

1-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK, NA VODNÍ BÁZI

Jednoduchý lak pro domácnosti až po komerční prostory se střední zátěží

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedoručí k okamžitému odstranění, může způsobit

kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.

- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitém tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161