



Bona Pure HD

2-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

Tvrdě elastický a odolný vrchní lak pro renovaci elastických podlah



Tvrdě elastický a odolný PUR vrchní lak pro renovaci elastických podlah, jako je PVC, guma a linoleum, vinyl.

Obzvláště vhodný pro tenké, elastické podlahy na místech vystavených vysokému opotřebení. Je vysoce odolný proti poškrábání a oděru. Snižuje pórovitost povrchu, což pomáhá zjednodušit běžnou údržbu a udržovat dobrou hygienu podlahy. Na vodí bázi, čirý, nežloutne.

- Odolná PUR ochrana pro elastické podlahy
- Ultra rychle schnoucí, minimální prostoje
- Optimální aplikace a dobré slévání laku při aplikaci
- Nízká skluznost povrchu, třída R9



Bona Pure HD

2-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

Tvrdě elastický a odolný vrchní lak pro renovaci elastických podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složkový vrchní nátěr na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca. 32%
Stupeň lesku:	Polomat 40%, mat 20%, extra mat 10% (měřeno na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla Bona Pure HD Hardener na 11 dílů Bona Pure HD
Doba zpracování:	Max. 3 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Možnost přelakování: po cca 2-3 hod* Plná zátěž: po cca 12 hod* Plné vytvrzení: 3 dny* *při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček SuperCoat (11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu. Tužidlo: 18 měsíců od data výroby v neotevř. originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů vč. tužidla (0,41 L tuži dla)
Certifikace:	EMICODE; třída EC1 – velmi nízké emise v interiéru GREENGUARD GOLD certifikace DIN 51 130; třída R9 - nízký skluzový potenciál

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Pure HD

2-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

Tvrdě elastický a odolný vrchní lak pro renovaci elastických podlah

PŘÍPRAVA

Před použitím laku Bona Pure HD musí být podlaha připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být zcela zbavena jakýchkoli nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost Bona Pure HD. Odstranění všech předchozích leštének a ošetrujících prostředků nebo jiných nečistot je zásadním krokem pro úspěšnou aplikaci produktu.

Instrukce k údržbě elastických podlah - od běžného čištění, přes hloubkové čištění pomocí stroje až po ochranu povrchu najdete na našem webu. Návod ke stažení: **NÁVOD K ÚDRŽBĚ ELASTICKÝCH PODLAH**

OŠETŘENÉ BONA PURE najdete v záložce DOKUMENTY pod produktem Bona Pure HD na webu bona.com/cz.

Předtím, než ošetříte celý povrch podlahy, doporučuje se provést zkušební test a vyhodnotit přilnavost produktu.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-22°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

NÁVOD K APLIKACI

Renovace PVC nebo gumy:

1-2 x Bona Pure Colour (volitelné)
1-2 x Bona Pure HD

Přelakování:

1 x Bona Pure HD

Renovace linolea:

1 x Bona LinoPrime
1-2 x Bona Pure Colour (volitelné)
1-2 x Bona Pure HD



Bona Pure HD

2-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

Tvrdě elastický a odolný vrchní lak pro renovaci elastických podlah

APLIKACE

1. Protřepejte kanystr s lakem a přidejte jednu láhev tužidla. Okamžitě směs protřepejte po dobu 1 minuty a poté vložte přiložený filtr. Pokud mícháte menší množství laku, nalijte požadované množství laku do samostatné nádoby. 1 litr laku odpovídá jedné části tužidla. 2 litry na dvě části tužidla atd. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 4 hodin.

2. Naneste Bona Pure HD technikou do kříže pomocí Bona válečku SuperCoat (11 mm). Ujistěte se, že nenecháváte za sebou kaluže. Spotřeba je cca 100-120 g/m². Před nanesením dalších vrstev nechte řádně zaschnout. Předpokládejte o něco delší dobu schnutí pro

každou další vrstvu.

3. Po překročení limitu schnutí (> 24 hod) je doporučováno lak mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Proces vytvrzování trvá za dobrých podmínek přibližně 3 dny (90% vytvrzení za 24 hodin, 100% po 72 hodinách). Nezakrývejte povrch, dokud podlaha zcela nevytverdne. Podlaha sense lehkou zátěž přibližně po 6 hodinách, ale dokud podlaha zcela nevytverdne, zůstává náchylná k oděrkám nebo poškození. Nevytírejte místnost mokřým mopem, dokud podlaha zcela nevytverdne.

UPOZORNĚNÍ: Linoleum a další porézní podlahoviny snadno absorbují vodu. Pokud dojde k chemickému nebo mokrému odstranění starých leštěnek nebo jiných ošetřovacích přípravků, podlaha musí být ponechána minimálně 24 hodin řádného schnutí. Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor. Dbejte na to, že zbytková voda a čisticí chemikálie v podlaze mohou způsobit špatnou přilnavost produktu!

ÚDRŽBA

Čistěte povrch pomocí Bona Clean R50 nebo Bona Clean R60. Dodržujte prosím příslušné informace v technických listech a zvláštní pokyny pro údržbu a čištění. Instrukce k údržbě elastických podlah - od běžného čištění, přes hloubkové čištění pomocí stroje až po

ochranu povrchu najdete na našem webu. Návod ke stažení: **NÁVOD K ÚDRŽBĚ ELASTICKÝCH PODLAH OŠETŘENÉ BONA PURE** najdete v záložce **DOKUMENTY** pod produktem Bona Pure na webu bona.com/cz.



Bona Pure HD

2-SLOŽKOVÝ VRCHNÍ LAK

Tvrdě elastický a odolný vrchní lak pro renovaci elastických podlah

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu.

- Přestože Bona Pure HD má vynikající odolnost vůči většině chemikálií, včetně agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků; Rozlité tekutiny, jako je víno, káva, čaj a podobných nápojů může způsobit trvalé

kosmetické poškození povrchu, pokud nedojde k jejich okamžitému odstranění. Tam, kde existuje zvýšené riziko tohoto typu rozlití, doporučuje se pouze kombinovat Bona Pure s barvami na tmavé straně barevného spektra a vyhnout se světlému pozadí zcela, stejně jako opatření, která zajistí okamžité odstranění skvrn.

- Vzhledem ke specifickému složení PU podlah existuje riziko migrace složek v podlahovině, které může způsobit změnu barvy. Z tohoto důvodu nedoporučujeme použití Bona Pure na PU podlahy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti materiálů a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161