



Bona SuperSport ONE



1-složkový lak pro dřevěné sportovní podlahy, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku, pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled.

Bona SuperSport ONE je 1-složkový lak, který při kontaktu s kyslíkem zesítňuje v kvalitu 2-složkového laku; pro špičkovou odolnost a perfektní vzhled. Prémiový lak na vodní bázi speciálně vyvinutý pro profesionální použití na dřevěných sportovních podlahách, poskytuje pevný, odolný polyuretanový povrch s vysokou odolností.

- Vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot
- 1-složkový lak s 2-složkovou odolností
- Certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni



Bona SuperSport ONE

TECHNICKÁ DATA

Báze:	1-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca 32%
Stupeň lesku:	Lesk cca. 90%, mat cca. 20% (měřeno na skle)
Ředění:	V případě potřeby Bona Retarder (4%) - delší otevřená doba.
Doba schnutí:	Připraven k přelakování po 2,5–3 hod*, Připraven k mezibroušení: 12 hod*, Připraven pro hru: 5 dní* *při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m²/litr (120-100g/m²) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tvrdidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Při teplotách od +5°C do +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů
Certifikace:	EN 14904:2006; vnitřní sportovní povrchy Certifikace FIBA EMICODE EC2 nízké emise GREENGUARD

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona SuperSport ONE

PŘÍPRAVA

Před aplikací vrchního laku Bona SuperSport ONE musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona SuperSport Primer. Podlaha musí být připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě

promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

1x Bona SuperSport Primer

1x Bona SuperSport ONE

Lehké mezibroušení P150

1-2x Bona SuperSport Zone Paint nebo 1-2x Pure Colour

(volitelné; pro zóny, plochy)

1x SuperSport Line Paint

Lehké mezibroušení s Bona Scrad Pad

1x Bona SuperSport ONE

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Změkčovadla u lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

APLIKACE

1. Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Lak nanášejte válečkem Bona Roller (11 mm vlas) při spotřebě 8-10 m²/litr (120-100 g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů.

2. Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu zasychání pro každou použitou vrstvu. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu.

3. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení s pomocí Bona Scrad Pad zrnitosti P150 (nebo jemnějším), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vysajte. **Poznámka:** Pokud předchozí vrstva základního nebo vrchního laku vysychala

déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen. Upozorňujeme, že natřené plochy a čáry, které zasychaly déle než 12 hodin, je třeba lezce mezibrousit pomocí Bona Scrad Pad.

Proces vytvrzování trvá za dobrých podmínek přibližně 5 dní (70% vytvrzení za 24 hodin, 90% po 72 hodinách). Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 24 hodinách, ale dokud podlaha zcela nevytverdne, zůstává náchylná k oděrkám nebo poškození. Vyhněte se také čištění mokřím mopem po dobu jednoho týdne.



Bona SuperSport ONE

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte čisticím prostředkem Bona SuperSport Cleaner (pro časté použití) a Bona SuperSport Deep Clean (pro občasné, intenzivní čištění, pokud se povrch stal kluzkým). Vzhled a stav podlahy by měly být pravidelně posuzován dle stavu opotřebení. Podlaha by měla být pravidelně přelakována dalšími vrstvami Bona SuperSport ONE pro zachování pěkného, funkčního a bezpečného povrchu a aby se zabránilo rozsáhlému poškození při běžném opotřebení. Podrobné instrukce k údržbě a přelakování najdete ke stažení pod produktem Bona SuperSport ONE v záložce dokumenty na webu

bona.com/cz.

Instrukce k údržbě sportovních podlah - od běžného čištění, přes hloubkové čištění pomocí stroje až po přelakování najdete na našem webu. Návod ke stažení: INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ SUPERSPORT ONE najdete v záložce DOKUMENTY pod produktem Bona SuperSport Pure HD na webu bona.com/cz.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161