



Bona SuperSport Pure HD

2-SLOŽKOVÝ LAK PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

Pro renovaci elastických sportovních podlah



Tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách.

Bona SuperSport Pure HD je tvrdě elastická a odolná PUR povrchová úprava pro ošetření elastických podlahových krytin ve sportovních halách. Slouží k dlouhodobé ochraně povrchu a k obnovení vzhledu, zlepší protiskluzné vlastnosti a zjednoduší běžnou údržbu. Bona SuperSport Pure HD je na bázi vody, čirý, má nežloutnoucí složení.

- Odolná PUR ochrana pro elastické sportovní povrchy podlah
- Rychleschnoucí
- Optimální aplikace a rozliv
- Splňuje normu EN 14904:2006 (vnitřní sportovní povrchy)



Bona SuperSport Pure HD

2-SLOŽKOVÝ LAK PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

Pro renovaci elastických sportovních podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca. 32%
Stupeň lesku:	Mat 20% (na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla na 1 litr Bona SuperSport Pure HD nebo 0,45 l tužidla na 4,55 l Bona SuperSport Pure HD (≈9 obj. %)
Doba zpracování:	Max. 4 hod při 20°C (při vyšší teplotě kratší doba)
Ředění:	Neředit
Doba schnutí:	Možnost přelakování: po cca 2-3 hod* Lehká zátěž: po cca 6 hod* Plná zátěž: po cca. 3 dnech* *při běžných teplotách, 20°C/60% R.H. relativní vlhkosti
Nářadí k aplikaci:	Bona Polyesterový váleček (11 mm)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	Lak: 1 rok od data výroby v originálním neotevřeném obalu. Tužidlo: 18 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +30°C během skladování a přepravy. Chraňte před mrazem.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Balení:	SK: společnost ENVIPAK 3 x 5 litrů včetně tužidla (0,45 l)
Certifikace:	Splňuje normu EN 14904:2006; vnitřní sportovní povrchy EMICODE EC1; velmi nízké emise GREENGUARD GOLD; kvalita ovzduší v interiéru Certifikace FIBA

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona SuperSport Pure HD

2-SLOŽKOVÝ LAK PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

Pro renovaci elastických sportovních podlah

PŘÍPRAVA

Před použitím laku Bona SuperSport Pure HD musí být podlaha připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbroušená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Bona SuperSport Pure HD je určen pro elastické podlahy z PVC, linolea nebo gumy. U ostatních povrchů postupujte opatrně a než učiníte rozhodnutí, udělejte test na nenápadné ploše podlahy. Bona nemůže zaručit funkčnost na jiných typech podlahových krytin. Je třeba dbát na to, aby podlaha byla zcela zbavena jakýchkoli nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost Bona SuperSport Pure HD. Odstranění všech předchozích leštěnek a ošetřujících prostředků nebo jiných nečistot je zásadním krokem pro úspěšnou aplikaci produktu Bona SuperSport Pure HD.

Instrukce k údržbě sportovních podlah - od běžného čištění,

přes hloubkové čištění pomocí stroje až po přelakování najdete na našem webu. Návod ke stažení: INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ SUPERSPORT PURE HD najdete v záložce DOKUMENTY pod produktem Bona SuperSport Pure HD na webu bona.com/cz.

Předtím, než ošetříte celý povrch podlahy, doporučuje se provést zkušební test a vyhodnotit přilnavost produktu.

Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím nádobu důkladně protřepejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

NÁVOD K APLIKACI

Renovace PVC a vinylových sportovních podlah:

1-2x Bona SuperSport Zone Paint nebo 1-2x Pure Colour
(volitelné; pro zóny, plochy)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renovace sportovních podlah linoleum:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona SuperSport Zone Paint nebo 1-2x Pure Colour
(volitelné; pro zóny, plochy)
1x Bona SuperSport Line Paint
1-2x Bona SuperSport Pure HD

Renovace sportovních podlah guma:

1-2x Bona Pure Colour pro zóny (volitelné)
1x Bona SuperSport Line Paint
2x Bona SuperSport Pure HD

Přelakování (pravidelná údržba):

1x Bona SuperSport Pure HD

Poznámka: Změkčovadla z lepidel na bázi kaučuku na některých typech pásek pro značení čar mohou změkčit a poškodit polyuretanové laky. Použité pásky by měly mít „nízkou lepidlost“ a měly by být na místě co nejkratší dobu.



Bona SuperSport Pure HD

2-SLOŽKOVÝ LAK PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

Pro renovaci elastických sportovních podlah

APLIKACE

1. Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Protřepejte kanystr s lakem, poté vložte filtr a přidejte tužidlo – jednu láhev. Přilévejte pomalu, zatímco neustále směs mícháte. Míchejte minimálně jednu minutu. Směs by neměla být míchána ručně, ale pouze mechanicky - strojově (vrtačkou s míchadlem). Při míchání menšího množství laku se ujistěte, že je dodržen správný poměr tužidla a laku.

Nechte směs chvíli reagovat – min. 5 minut. Po smíchání by měla být směs lak/tužidlo aplikována bezprostředně po namíchání, nebo do 4 hodin. Pokud použijete laku méně, pak jeden díl tužidla odpovídá 1 litru laku.

2. Lak nanášejte polyesterovým válečkem (11 mm vlas) při spotřebě 8-10 m²/litr. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů. Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně

delší dobu zasychání pro každou použitou vrstvu.

3. Pokud je požadována další aplikace Bona SuperSport Pure HD, musí být provedena mezi 2-24 h od poslední aplikace. Po tomto časovém úseku je doporučováno lak mezibrousit pomocí Bona Scrad Padu. Poté je třeba povrch opatrně vysát.

Pro urychlení procesu schnutí použijte vhodný ventilátor.

Proces vytvrzování trvá za dobrých podmínek přibližně 3 dny (90% vytvrzení za 24 hodin, 100% po 72 hodinách). Nezakrývejte povrch, dokud podlaha zcela nevytverdne. Podlaha sense lehkou zátěž přibližně po 6 hodinách, ale dokud podlaha zcela nevytverdne, zůstává náchylná k oděrkám nebo poškození. Nevytírejte místnost mokřím mopem, dokud podlaha zcela nevytverdne.

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte čisticím prostředkem Bona SuperSport Cleaner (pro časté použití) a Bona SuperSport Deep Clean (pro občasné, intenzivní čištění, pokud se povrch stal kluzkým). Vzhled a stav podlahy by měly být pravidelně posuzován dle stavu opotřebení. Podlaha by měla být pravidelně přelakována dalšími vrstvami Bona SuperSport

Pure HD, aby se zabránilo rozsáhlému poškození při běžném opotřebení. Podrobné instrukce k údržbě a přelakování najdete ke stažení pod produktem Bona SuperSport Pure HD v záložce dokumenty na webu bona.com/cz.

DŮLEŽITÉ!

• Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte

vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.

• Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.



Bona SuperSport Pure HD

2-SLOŽKOVÝ LAK PRO SPORTOVNÍ PODLAHY

Pro renovaci elastických sportovních podlah

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti materiálů a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161