

UZIN Resilient Sealer

Speciální ošetřovací nátěr pro elastické podlahové krytiny zušlechťený polyuretanem tvořící vysoce odolný ochranný film

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- ▶ pro první a základní ošetření všech elastických podlahových krytin, přírodního a umělého kamene.

VHODNÝ NA / PRO:

- ▶ PVC
- ▶ LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky)
- ▶ CV
- ▶ pryžové podlahové krytiny
- ▶ přírodní a umělý kámen
- ▶ podlahové krytiny povrchově upravené již z výroby



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ nejvyšší provozní odolnost
- ▶ snižuje skluznost
- ▶ mimořádně dlouhodobá odolnost proti oděru
- ▶ prodlužuje životnost podlah
- ▶ odolná proti desinfekčním prostředkům
- ▶ rychle schne



TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plastový kanistr
Velikost balení	5 l
Skladovatelnost	nejméně 5 let
Barva	transparentní / lesklá
Spotřeba	ca 60 ml/m2
Teplota pro zpracování	18 - 25 st. C
Pochůznost	po 5 hodinách*

* při 21 st. C a 65% relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

- ▶ podlaha musí být strukturálně vyhovující, pevná, suchá, čistá a zbavená všech znečišťujících látek jakými jsou např. mastnota, olej, zbytky barev a vosku. Pro čištění těchto nečistot použijte prostředek UZIN Basic Cleaner.
- ▶ po provedeném čištění vysajte vodní lázeň s uvolněnými nečistotami pomocí vysavače pro mokré šamponování a sprejování.
- ▶ podlaha musí být 2 – 3 x neutralizována pomocí mopu s mikrovlákny a čistou vodou. Před aplikací UZIN Resilient Sealer musí být povrch suchý.
- ▶ ochraňte všechny povrchy, které nemají být ošetřeny, páskou nebo jiným způsobem

ZPRACOVÁNÍ:

1. nádobu před použitím krátce a lehce protřepejte
2. UZIN Resilient Sealer přelejte do oválné nádoby, nerozlévejte přímo na podlahovou krytinu
3. do nádoby s prostředkem namočte RZ mop s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacím držáku (RZ Klapphalter) s násadou a následně jej otřít o okraj nádoby. Nanášet sytě v rovnoběžných tazích bez mezer mezi jednotlivými tahy.
4. podlahu nevytírat a nechat vyschnout po dobu 60 min, mop vymyjte
5. druhou vrstvu aplikovat do kříže pod úhlem 90 stupňů na vrstvu první
6. podlahu nezatěžovat po dobu ca 12 – 16 hod.
7. podlaha opětovně pochozí po ca 5 hod.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ skladovatelnost v chladném prostředí je v originálním balení min. 5 let. Chránit před mrazem. Kanystro opatrně otevřít a opět pevně uzavřít a obsah co nejrychleji zpracovat. Produkt nechat před použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu.
- ▶ optimální podmínky pro zpracování jsou při relativní vlhkosti vzduchu ca 65 % a normální pokojové teplotě (18 – 25 °C)
- ▶ pravidelné ošetřování podlahové krytiny s UZIN Resilient Care zlepšuje její vzhled a prodlužuje její životnost.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Čisticí prostředek na bázi vody. Nehořlavý. Při práci s výrobkem doporučujeme použít ochranný krém a větrat pracovní prostředí. Dbejte bezpečnostních informací na etiketě výrobku a stejně tak i v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.