



Bona D501

Základní nátěr na bázi disperze



Bona D501 je 1-složkový základní (penetrační) nátěr pro zbavení podkladu prachu před aplikací parketových lepidel Bona na bázi silanu, zejména Bona Quantum, Bona Titan nebo Bona R848T. Je vhodný pro nasákové podklady a potěry (s výjimkou průmyslových magnezitových potěrů), dřevotřískové desky, podlahové panely apod.

- Velmi nízké emise, EMICODE EC-1 Plus
- Bez rozpouštědel (dle TRGS 610)
- Paropropustný
- Váže prach
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro podlahové topení

Technická data

Báze: syntetická disperze

Barva: bílá

Viskozita: kapalina

GISCODE: D1

EMICODE: EC1-Plus

Čistící prostředek: voda

Doba schnutí: 1-2 hod.*

Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: společnost EKO-KOM (Česko), osvědčení č. EK-F 050 20 134, společnost ENVIPAK (Slovensko)
Skladování/přeprava: teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během skladování a přepravy. Skladujte na suchém a dobře větraném místě.

Trvanlivost: v neotevřených originálních obalech 12 měsíců od data výroby.

Balení: 5 litrové kanystry

Likvidace odpadu: se zbytky lepidla a prázdnými obaly nakládejte v souladu s místními předpisy.

* při 20°C a 55 % rH

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Příprava podkladu

Podklad musí splňovat požadavky DIN 18356. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být pro pokládku odborně upraven. Povrch by měl být také lehce strukturovaný. V případě potřeby by měl být pro pokládku odborně připraven

Vhodné podklady

- Cementové potěry (CT) podle normy EN 13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Nová dřevotřísková deska (P4-P7) nebo OSB 2 – OSB4 desky, přilepené nebo prošroubované
- Ostatní suché a zdravé podklady
- Dřevěné podklady



Bona D501

Základní nátěr na bázi disperze

Aplikace

Před použitím penetrace musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C; teplota podlahy min. 15°C (s podlahovým topením max. 20 °C); R.H: max. 70 %

Penetraci aplikujte na podklad rovnoměrně pomocí válečku nebo štětce. Poznámka: Vyhněte se vzniku louží. Nechte vyschnout na transparentní film. Po vyschnutí podkladu (viz níže) lze přikročit k pokládce parket pomocí Bona silanového parketového lepidla.

Spotřeba

cca. 150 g/m²

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt, nelze převzít odpovědnost za celkový nainstalovaný produkt. V případě pochybností proveďte test nebo zkoušku. Dodržujte také technické listy ostatních produktů Bona.