



Bona Intense

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Výrazné probarvení dřeviny



Bona Intense je základní lak vhodný pro výrazné probarvení dřeviny. Nabízí výbornou brousitelnost a je vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním a podlahy jako je špalíková dlažba nebo pro prkna a palubky. Je vhodný prakticky pro všechny typy dřevin a pro tropické dřeviny.

- Výrazné zabarvení dřeva
- Výborná brousitelnost
- Nejvhodnější základní lak pro podlahy s podlahovým vytápěním
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise do vnitřních prostor

AKTUALIZACE 7/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Intense

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Výrazné probarvení dřeviny

TECHNICKÁ DATA

Typ laku:	1-složkový polyuretanový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	32%
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) - pro delší dobu otevření. (viz samostatný TL).
Doba schnutí:	1-2 hod (při 20°C/60% R.H)
Náradí k aplikaci:	Bona Roller nebo T-bar aplikátor
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (≈100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete ještě minimálním množstvím vody.
Trvanlivost:	Zaschlý materiál lze odstranit acetone. 1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.

Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů: CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
SK: společnost ENVIPAK

Skladování/přeprava: teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.

Likvidace: odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.

Balení: 3 x 5 litrů

Certifikace: EMICODE EC2, GreenGuard, EN 13501-1: Reakce na oheň, EN 71-3: vhodný na dětské hračky

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké teploty, lze přidat max. 4% Bona Retarder pro prodloužení doby otevření. Snižuje také riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Pozor: Tropické dřeviny jako teak, ipe, kouřový dub, wenge a podobné druhy i některé jehličnany obsahují přírodní složky – třísloviny, oleje, pryskyřice a minerály, což může vést k výraznému prodloužení doby schnutí, problémům s přilnavostí, popř. barevným změnám. Doporučuje se identifikovat druh dřeva a v případě potřeby před aplikací provést zkušební test, posoudit barvu a celkový vzhled systému.



Bona Intense

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Střední probarvení dřeviny

NÁVOD K APLIKACI

Základní lak Bona Intense je vhodný prakticky na všechny druhy dřevin a zejména na tropické dřeviny.

Neošetřené dřevo:

- 1 x Bona Intense
- 1 x vrchní lak na vodní bázi
- lehké mezibroušení P150
- 1-2 x Bona vrchní lak na vodní bázi

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Intense se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.

APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr.
2. Aplikujte Bona Intense válečkem Bona Roller nebo T-bar aplikátorem, spotřeba 8-10 m²/litr. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění produktu.
3. Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout, 2 - 3 hod.
4. Při aplikaci dvou vrstev Bona Intense se doporučuje mezibrousit mezi jednotlivými vrstvami základního laku. Při aplikaci pouze jedné vrstvy Bona Intense, proveďte mezibroušení po první vrstvě vrchního laku. Mezibroušení proveďte pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Vhodné je také diamantové brusivo o zrnitosti P120.
5. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy, a to vrchního laku. Nechte zaschnout.

DŮLEŽITÉ

Bona Intense by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 7/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]