



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva



Bona Natural Primer je pigmentovaný základní lak na vodní bázi, který zachovává skutečně přirozený vzhled neošetřeného dřeva. Pro dosažení požadovaného vzhledu lze aplikovat v jedné nebo dvou vrstvách pomocí válečku, v závislosti na požadovaném vzhledu. Čím více vrstev, tím světlejší / bělejší vzhled.

Pro optimální vzhled kombinujte s laky extra mat řady Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic GO, Bona Mega EVO.

Finální zabarvení Bona Natural (základního laku) se odvíjí od druhu dřeva, na který je aplikována. Stejný typ dřeva může také obsahovat různé stupně taninu (třísloviny) a jiných přirozeně se vyskytujících látek, které mají vliv na její zabarvení. Bona Natural Primer zasychá na čirý film s dobrou odolností vůči taninům (tříslovinám), které se nacházejí ve dřevě. Odolnost lze dále zlepšit přidáním produktu Bona Blocker 5% (v prodeji samostatně). Produkt však nemůže zabránit tomu, aby samotné dřevo časem změnilo barvu v důsledku působení UV záření nebo migrace/pohybu přírodních olejů, taninů a dalších látek přítomných ve dřevě.

- Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva
- Snadná aplikace válečkem
- Certifikace EC1^{PLUS} pro velmi nízké emise

AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

TECHNICKÁ DATA

Typ laku:	tónovaný, 1-složkový polyuretan./akrylátový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	30%
Ředění:	neředit. Pro zlepšení dlouhodobé barevné stability lze přidat Bona Blocker. (viz samostatný TL).
Doba schnutí:	1-2 hod (při 20°C/60% R.H)
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller nebo T-bar aplikátor
Spotřeba:	10-12 m ² /litr (≈83-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete ještě minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem..
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: spol. EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů
Certifikace:	Emicode EC1 ^{PLUS} (velmi nízké emise)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod. Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18-25°C a 30-60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.

Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.

Důrazně se doporučuje připravit vzorek zamýšlené specifikace a před aplikací provést zkušební test, posoudit barvu a celkový vzhled systému.

NÁVOD K APLIKACI

Bona Natural lze použít na většinu druhů dřevin, ale nejlepší efekt je dosažen u světlejších dřevin pro další zvýraznění a zdůraznění přirozené světlé barvy daného druhu dřeviny. Pro zlepšení dlouhodobé barevné stálosti lze do Bona Natural přidat Bona Blocker.

Neošetřené dřevo, varianta 1:

2 x Bona Natural Primer, lehké mezibroušení P150, 1 x Bona vrchní lak na vodní bázi.

Neošetřené dřevo, varianta 2:

1 x Bona Natural Primer, 1x Bona vrchní lak na vodní bázi, lehké mezibroušení P150, 1 x Bona vrchní lak na vodní bázi extra mat Bona Natural Primer + vrchní lak Bona: Bona Traffic HD (+ Raw), Traffic GO, Mega EVO.

AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Natural Primer

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Světlý, přirozený vzhled neošetřeného dřeva

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Natural Primer se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.

APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr. Před použitím musí být Bona Natural Primer přefiltrován přes jemné vnější sítko, vyhnete se tak hromadění produktu na podlahu. Alternativou můžou být filtrační šátky AT31465120. Nalijte lak do suché, čisté nádoby.
2. Aplikujte Bona Natural válečkem Bona Roller nebo T-bar aplikátorem, spotřeba 10-12 m²/litr. Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění produktu.
3. Před aplikací další vrstvy laku nechte lak řádně zaschnout, 1 - 2 hod.
4. Při aplikaci dvou vrstev Bona Natural Primer se doporučuje mezibrousit mezi jednotlivými vrstvami základního laku. Při aplikaci pouze jedné vrstvy Bona Natural Primer proveďte mezibroušení po první vrstvě vrchního laku. Mezibroušení proveďte pomocí Bona Scrad System zrnitost P150 nebo jemnější, abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Vhodné je také diamantové brusivo o zrnitosti P120.
5. Podlahu vyluxujte před aplikací poslední vrstvy, a to vrchního laku. Nechte zaschnout.

DŮLEŽITÉ

- Bona Natural Primer by nikdy neměl být použit pro konečné ošetření dřevěných podlah.
- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch. Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebení, oděru a rozlitym tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.
- Bona laky nežloutnou a nemění barvu vlivem UV světla. Laky Bona však nemohou zabránit tomu, aby samotné dřevo změnilo barvu v důsledku vytékání taninu, pohybu přírodních olejů nebo působení UV záření.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

AKTUALIZACE 6/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161