

Bona R777

Technický list

Bona R777 je 2-složkové polyuretanové parketové lepidlo podle ISO 17178 (tvrdé). Bez obsahu vody nebo organických rozpuštědel. Lepidlo je vytvrzováno chemickou reakcí (polyuretanové pryskyřice s izokyanátem) bez smrštění. Bona R777 je obzvláště vhodné pro dřeviny extrémně náchylné k bobtnání (vlivem zvýšené vlhkosti) a pro málo savé / nesavé podklady.

- Bez vody a rozpouštědel
- Žádné bobtnání dřeva
- Výborná přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- Stabilní žebrování - drží tvar po ozubené špachtli

Technická data

Báze:	směs polyolu a pMDI
Barva výrobku:	béžová (smíšená)
Viskozita:	lehce roztíratelné – stabilní
Doba otevření:	cca 110 min při +20°C a 55% rH
Doba zpracování:	cca 40 min při +20°C a 55% rH
ISO kategorie:	tvrdá
GISCODE:	RU1
EMICODE:	EC1-R Plus
Affser:	A+
Schválení DIBt:	Z-155,20-277
Čištění:	čisticí ubrousky Bona, Bona S100, aceton a etanol. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.
Doba schnutí:	24 hodin
Povrchová úprava:	24 hodin
Skladování/transport:	teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +25°C během dopravy a skladování. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.
Balení:	7 kg kbelíky (60 na paletě). 12 kg kbelíky (32 na paletě).
Trvanlivost:	12 měsíců od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	s odpady a prázdnými obaly se musí nakládat v souladu s místními předpisy.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v příslušném bezpečnostním listě.

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad všeobecně musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu i tlaku a ne příliš hladký nebo drsný. Pokud se to vyžaduje, musí splňovat požadavky místních norem, případně technologických postupů. V případě nutnosti musí být pro pokládku odborně připraven. Primer obvykle není nutný. Problematické podklady (např. slabý povrch, absence bariéry proti vlhkosti) by měly být ošetřeny přípravkem Bona D501, Bona R410, nebo Bona R540. Nerovné podklady doporučujeme vyrovnat některou z cementových samonivelačních stěrkových hmot (Bona H600, Bona H610 nebo Bona H660).

Vhodnými podklady (i v případě podlahového topení) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Podklady vyrovnané samonivelačními cementovými stěrkovými hmotami (o min. tloušťce 2 mm)
- Kalcium sulfátové potěry – anhydrit (CA) podle normy EN 13813
- Dřevotřískové desky (V100)
- Jiné suché a pevné podklady
- Potěry z litého asfaltu (AS) podle normy EN13813

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Pokládka



Bona®



Aplikace

Před použitím lepidla a během prací musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu):

- Teplota vzduchu: min. 18°C
- Teplota podkladu: min. 15°C (s podlahovým topením max. 20°C)
- R.H.: relativní vlhkost vzduchu: max. 70 %

Lepidlo samotné, pokud bude třeba, se musí vytemperovat na teplotu místnosti. Obě složky (pryskyřice a tužidlo) jsou dodávány ve správném směšovací poměru. Přidejte složku B (tužidlo - obsah sáčku uloženého v horní nádobě dvojbalu) kompletně do složky A (pryskyřice ve spodním kbelíku) a důkladně je promíchejte, např. za použití el. vrtačky s míchadlem, tak aby jste dosáhli jednotné barvy. Doba zpracování natuženého lepidla je 40 minut, a proto je důležité pokládku naplánovat tak, aby bylo lepidlo do této doby spotřebováno. Lepidlo nanášejte rovnoměrně vhodnou ozubenou špachtlí (viz. níže). Parkety pokládejte do lepidlového lůžka a přiklepněte v čase otevřené doby – max. 110 minut.

Pokud dojde na některých místech k vytlačení lepidla ze spáry (kde by mohlo přijít do kontaktu s lakem), důkladně ho odstraňte (lepidlo může způsobit tmavé zabarvení).

Po 24 hodinách je možno podlahu vystavit zatížení. Broušení a lakování lze provádět po uplynutí 24 hodin v závislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti.

Aplikace / druhy parket

V závislosti na očekávaných průměrných podmínkách, potřebují prvky dřevěné podlahy pro nejlepší přilnavost, správnou vlhkost vzhledem ke zvolenému druhu dřeva. Masivní dřevěné parkety mohou být trochu vlhčí, zatímco vícevrstvé nebo prefabrikované parkety (fertigparkety) by měly být o něco více suché. Např. v oblasti Střední Evropy jsou průměrné klimatické podmínky v interiéru: 20°C a 50% R.H. (relativní vlhkosti vzduchu). Masivní parkety by měly mít všeobecně průměrnou vlhkost 9% hmotnostních, zatímco vrstvené a prefabrikované parkety by měly mít v průměru průměrnou vlhkost 8% hmotnostních. Běžná odchylka od průměru je +/- 2% hmot.

Pokud si nejste jisti, vyhněte se práci s příliš suchým materiálem.

Dodržujte prosím také návody na použití poskytované výrobcem parket.

Spotřeba

SPOTŘEBA A DRUHY ŠPACHTLÍ

Ozubená špachtle Bona 850 F a Bona 850 G

Spotřeba cca. 850 g/m²:

- Mozaikové parkety a podobné 1-vrstvé hotové parkety

Ozubená špachtle Bona 1000 F a Bona 1000 G

Spotřeba cca. 1000 g/m²:

- 10 mm lamparkety
- Špalíková dlažba (RE-V) do tloušťky 40 mm
- 22 mm parketové vlysy
- 2-vrstvé hotové parkety
- 3-vrstvé hotové parkety – řemeny / palubky

Ozubená špachtle Bona 1250 F a Bona 1250 G

Spotřeba cca. 1250 g/m²:

- Průmyslová mozaika
- Špalíková dlažba (DIN 68202, RE)
- 22 mm parketové vlysy
- 3-vrstvé hotové parkety, palubky
- Podlahová prkna

Špachtle s jemným ozubením (F) používejte na prvky malých formátů a/nebo hladké podklady a špachtle s hrubým ozubením (G) používejte na prvky velkých formátů a/nebo méně hladké a drsné podklady.

Pozn.: F=jemný; G=hrubý

Po 24 hodinách je možno podlahu vystavit zatížení. Broušení a lakování lze provádět po uplynutí 24 hodin v závislosti na druhu parket, savosti podkladu a klimatu v místnosti.

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona R777

Technický list

Pokládka



Bona přebírá záruky pouze za doručený produkt, nemůže převzít záruky za celkovou instalaci produktu. V případě nejistoty udělejte test nebo zkoušku. Přečtěte si také další technické listy od firmy Bona.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Více informací naleznete na adrese www.bona.com/cz.

Bona®

AKTUALIZACE 07/2020

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349