



Bona R848T

Výkon pro moderní potřeby

Lepidlo na bázi silanu pro mozaikové, masivní a vrstvené parkety



Bona R848T je verzí Bona R848 s vyšší viskozitou, dle DIN EN ISO 17178. Tvrdě elastické 1-složkové lepidlo na bázi silanu, signalizující zlepšenou stabilitu žeber a rychlým náběhem lepící síly. Lze použít pro lepení vícevrstevných dřevěných podlah, stejně tak jako rozměrově stabilních prvků z masivu, jako parketových řemenů nebo mozaiky. Riziko tvorby dutých míst je minimalizováno. Napětí k podkladu je redukováno. Použití penetrace není všeobecně nutné. Lepidlo tvrdne chemickou reakcí s vlhkostí.

- Zlepšená stabilita žeber
- Rychlý náběh lepící síly
- Vhodné pro rozměrově stabilní parketové prvky z masivu
- Bez vody a rozpouštědel, téměř žádné bobtnání dřeva
- Dobrá přilnavost k téměř všem podkladům a dřevěným materiálům
- Lepidlo lze snadno odstranit z lakovaného povrchu
- Velmi nízké emise, EC1 Plus

Technická data

Báze: prepolymer modifikovaný silanem

Barva: béžová

Viskozita: snadná aplikace - stabilní

Otevřená doba: cca. 30 min*

DIN EN ISO kategorie: tvrdě elastické

GISCODE: RS 10

EMICODE: EC1 Plus

Affset: A+

DIBt: Z-155.10-128

Čistící prostředky: Bona Cleaning Wipes čistící utěrky, aceton, etanol. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Doba schnutí: 24 až 48 h*, zátěž chůzí: po 12 h*

Povrchová úprava: po cca 24 hod*

Skladování / transport: teplota během skladování a přepravy nesmí klesnout pod +5°C nebo překročit +25°C. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě.

AKTUALIZACE 11/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Balení: 15 kg kbelík a salámové balení 1.800 ml, 2.810 ml, 2.700 ml a 5.400 ml (3; 2x4,5 kg a 9 kg); Smart-Pack salámové balení R848T: 3x6 kg

Trvanlivost: v neotevřených originálních obalech: v kyblíku: min. 12 měs., v salámech: 24 měs. od data výroby

Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:

CZ: spol. EKO-KOM, osvědč. č. EK-F-050 20 134,
SK: spol. ENVIPAK

Likvidace odpadu: se zbytky lepidla a prázdnými nádobami salámů nakládávejte v souladu s místními předpisy.

* při 20°C a 55 % rH (relativní vlhkosti vzduchu)

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona R848T

Výkon pro moderní potřeby

Lepidlo na bázi silanu pro mozaikové, masivní a vrstvené parkety

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, zcela suchý, čistý, bez trhlin, fyzicky zdravý. Povrch by měl být také mírně strukturovaný. V případě potřeby musí splňovat požadavky místních norem nebo kodexů praxe (např. DIN 18356 „Práce s dřevěnými podlahami“, Ö-Norm B2218). Podle potřeby musí být odborně připraven pro pokládku. Separační vrstvy, vrstvy snižující přilnavost jako jsou barvy, laky a zbytky lepidel, staré stěrkové hmoty, staré podlahové krytiny atd. je nutné dostatečně odstranit kartáčováním, zbroušením apod. Základní nátěr (penetrace) zpravidla není nutná. Je-li u problematického podkladu nutné, použije se pro jeho vylepšení penetrace Bona D501, Bona R540 anebo Bona R590. Nerovné podklady lze vyrovnat cementovou vyrovnávací stěrkovou hmotou Bona H600, Bona H610 (vyplnění děr), Bona H660. Poznámka: Bona R848T je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Takové podlahy musí mít doklad o topné zkoušce! Během instalace a 3 dny poté nesmí teplota na povrchu podlahy být vyšší než 25°C!

****Odečty vlhkosti podkladu musí být prováděny v souladu s místními normami a pravidly praxe (např. ASTM F 2170 Test Method, BS 8201:2011, TKB KRL metoda, CM-measurement atd.)**

Vhodné podklady (ev. s podlahovým topením)

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Podlahy vyrovnané stěrkovou hmotou (nejméně 2 mm silnou), odolnou proti vztlínání změkčovadel
- Nové dřevotřískové desky (P4-P7) nebo OSB 2 OSB 4 desky, pevně přišroubované
- Ostatní suché a pevné podklady
- Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 a další podklady, které jsou ovlivněné změkčovadly, musí dostat ochrannou vrstvu Bona R410 nebo Bona R540.
- Beton

Aplikace

Před použitím a během prací musí být splněny následující klimatické podmínky (hodnoty pro Střední Evropu): teplota vzduchu: min. 18°C; teplota podkladu: min. 15°C (s podlahovým topením max. 20°C); relativní vlhkost vzduchu: max. 70%. Lepidlo samotné musí, v případě nutnosti, být vytemperováno. Po otevření kyblíku odstraňte ochranou fólii a vytvrzené lepidlo na okrajích. Lepidlo by mělo být aplikováno rovnoměrně pomocí ozubené špachtle, vhodné k pokládce podlah (viz níže). Parkety by měly být položeny na lepidlo a pevně stlačeny dolů v průběhu otevřené doby, cca. 30 minut. Pokud lepidlo nanesené na podlahu má na povrchu povlak (kůži), lepidlo odstraňte a naneste nové. Pokud bylo někde lepidlo vytlačeno ze spár na povrch (tak, že by mohlo přijít do přímého kontaktu s povrchovou úpravou), musí být bezpečně odstraněno (nebezpečí vlivu změkčovadla na povrchovou úpravu). V případě potřeby použijte čisticí ubrousky Bona Cleaning Wipes.

V závislosti na předpokládaných průměrných podmínkách potřebují mít parkety, pro nejlepší přilnavost, správnou vlhkost. Parkety z masivu by měly být lehce vlhčí, kdežto vícevrstvé nebo hotové parkety nepatrně sušší. Např. ve Střední Evropě jsou předpokládány průměrné hodnoty klimatu v interiéru 20°C a 50% relativní vlhkost vzduchu. Hotové parkety budou mít v průměru 8%, masivní parkety 9%. Typické odchylky od průměru jsou +/- 2%. Kde jsou pochybnosti, vyhněte se příliš suchému materiálu. Řiďte se také návody na použití poskytované výrobcem parket.



Bona R848T

Výkon pro moderní potřeby

Lepidlo na bázi silanu pro mozaikové, masivní a vrstvené parkety

Spotřeba / druhy parket

ozubená špachtle Bona Trowel 850F nebo 850G
(TKB B3/B6, ISO 6076 12T/11T)
Spotřeba: cca 850 g/m²
Mozaikové parkety

ozubená špachtle Bona Trowel 1000F nebo 1000G
Maximální rozměr 21x70x400 mm
Spotřeba: cca 1000 g/m²
Masivní parkety

špachtle Bona Trowel 1000F nebo 1000G
(TKB B8/B10, ISO 6076 14T/16T)
Spotřeba: cca 1000 g/m²
2-vrstvé hotové parkety

špachtle Bona Trowel 1250F nebo Bona 1250G
(TKB B11/13, ISO 6076 16T/20T)
Spotřeba: cca 1250 g/m²
3-vrstvé hotové parkety

Spotřeba lepidla při aplikaci systémem Bona OptiSpread závisí hlavně na rychlosti pohybu se strojem, stejně tak jako na nastaveném tlaku vzduchu. Návod k obsluze a údržbě jsou uvedeny v manuálu příslušného stroje.

Broušení a ochranné nátěry by se měly provádět po 12 – 24 hodinách. Po 24 – 48 hodinách lze podlahu vystavit zatížení provozem. Doba schnutí závisí na typu parket, savosti podkladu a klimatických podmínkách.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku přilnavosti nebo vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona pro následnou aplikaci produktu.

AKTUALIZACE 11/2024

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze