



Bona Cement Style HD

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky



2-složkový vrchní lak na vodní bázi pro cementové stěrky, vytváří odolný povrch proti opotřebení a zachovává dekortivní vzhled podlah s nadčasovým designem.

Bona Cement Style HD povrchová úprava pro ošetření cementových stěrek. 2-složkový vrchní lak je odolný proti opotřebení a zachovává dekorativní vzhled podlah s nadčasovým průmyslovým designem. Produkt je vyroben z odolného polyuretanu, který zvyšuje odolnost vůči tekutinám a zachová nízký lesk. Takto ošetřená podlaha chrání povrch před nečistotami a usnadňuje čištění ve srovnání s neošetřenou podlahou.

- Ochrana povrchu před nečistotami, tekutinami a skvrnami
- Stupeň lesku: matný vzhled po celém povrchu podlahy
- Nízký zápach
- Certifikace EC1PLUS pro velmi nízké emise



Bona Cement Style HD

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

TECHNICKÁ DATA

Báze:	2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca 32%
Stupeň lesku:	Mat 20% (na skle)
Poměr ředění:	1 díl tužidla (Hardener) na 1 litr Bona Cement Style HD nebo 0,45 L tužidla (Hardener) na 4,55 L Cement Style HD (≈9 vol%)
Doba zpracování:	Max. 3 hod při 20°C (kratší, při nižší teplotě)
Ředění:	V případě potřeby, naředte s 4% Bona Retarder pro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	Přelakování: 2-3 hod* Lehká zátěž: 24 hod* Zatížení kobercem: 5 dní* *Při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.
Náradí k aplikaci:	Bona Microfleece nebo Polyester Roller (11 mm vlas)
Spotřeba:	8-10 m²/litr (100-120g/m²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	Lak: neklasifikován Tužidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění:	Zbytky materiálu na náradí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo přesáhnout +30°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	3 x 5 litrů vč. tužidla (0,45 litru)
Certifikace:	EMICODE; EC1PLUS – velmi nízké emise Kvalifikuje se na body LEED a BREEAM

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Cement Style HD

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

PŘÍPRAVA

Povrch by měl být odborně připraven, vytvrzen a suchý, čistý a ošetřen Kiesel ServoArt CeFlo nebo jinou vhodnou stěrkovou hmotou na cementové bázi (viz „Rozsah použití“) výše.

V případě Kiesel ServoArt CeFlo může být aplikován první nátěr buď Bona Cement Style Sealer nebo Bona Cement Style HD. U jiných vyrovnávacích hmot jiných než Kiesel ServoArt CeFlo musí být aplikována první vrstva Bona Cement Style Sealer a následně Bona Cement StyleHD.

Aplikace by měla být provedena až po dostatečném zaschnutí a vytvrzení stěrkové hmoty. V případě ServoArt CeFlo nejdříve po 24 hodinách.

Drobné nedokonalosti na povrchu stěrkové hmoty je třeba před nátěrem odstranit ostrým nožem nebo špachtlí.

Nechte lak a tužidlo dosáhnout pokojové teploty. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 18-25°C a 30-60% relativní vlhkostí. Teplota podlahy by měla být mezi 16-22°C.

NÁVOD K APLIKACI

Standardní proces:

1x Bona Cement Style Sealer
1x Bona Cement Style HD

Pro Kiesel ServoArt CeFlo:

1x Bona Cement Style Sealer
1x Bona Cement Style HD

nebo

2x Bona Cement Style HD



Bona Cement Style HD

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

APLIKACE

Bona Cement Style HD

- 1) Protřepejte kanystr Bona Cement Style HD, poté přidejte tužidlo. Směs ihned pečlivě protřepte po dobu 1 minuty. Směs lak /tužidlo by mělo být použito ihned nebo alespoň v průběhu 3 hodin. Pokud použijete laku méně, pak 1 litr laku je na 1 díl tužidla.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při spotřebě 8-10m²/litr (100-120g/m²). Pracujte plynule, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů.
- 3) Lak nechte řádně zaschnout.
- 4) V případě aplikace dvou vrstev Bona Cement Style HD

na Kiesel ServoArt CeFlo by měla být druhá vrstva aplikována do 24 hodin. Pokud uplynulo více než 24 hodin, je nutné před aplikací povrch lehce obrousit pomocí Bona Scrad Pad.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace a může být plně využívána již po 24 hodinách od poslední aplikace. Nechte povrch schnout alespoň 5 dní, než podlahu zatížíte, zakryjete koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po tuto dobu neinstalujte těžké předměty na podlahu a nevytírejte místnost mokrým mopem.

ÚDRŽBA

Instalujte do vchodů rohože. Písek a kamínky by mohly povrch poškodit. Pravidelně uklízejte, nejlépe vysavačem, aby se odstranily kamínky, písek a nečistoty, které se dostaly na podlahu. Podlahu doporučujeme čistit pomocí

čisticího prostředku Bona Cleaner a utěrky z mikrovlákná. Leštění nejsou běžně vyžadovány. Pro údržbu a ochranu povrchu lze povrch v intervalech přelakovat další vrstvou Bona Cement Style HD.



Bona Cement Style HD

2-SLOŽKOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, NA VODNÍ BÁZI

Odolná povrchová úprava pro cementové stěrky

DŮLEŽITÉ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Bona Cement Style HD vynikající odolnost vůči většině chemikálií včetně agresivních čisticích a dezinfekčních prostředků; nicméně doporučujeme rozlité tekutiny okamžitě odstranit. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.

Rozsah použití

Pouze pro použití na vyrovnávací cementové stěrky. V kombinaci s vyrovnávací stěrkou Kiesel ServoArt Ceflo je funkčnost zaručena. Pro použití na jiné stěrkové hmoty konzultujte s výrobcem stěrkové hmoty doporučení a vhodnost. Použití na jiné stěrkové hmoty než Kiesel ServoArt Ceflo je výhradně na vlastní riziko uživatele a podléhá jeho vlastnímu posouzení vhodnosti. Bona Cement Style HD se doporučuje pouze pro neprůmyslové oblasti. Ve skladech a dalších prostorách, kde se používají těžké nákladní automobily nebo jiná těžká technika, nelze funkci zaručit.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování. Vzhledem k široké škále možných aplikací a podmínek aplikace našich produktů nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161