



Bona Classic

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jemné zabarvení dřeva



1-složkový klasický základní lak na vodní bázi, vytváří světlé zabarvení dřeva.

Bona Classic je klasický základní lak na vodní bázi, jenž vytváří světlé zabarvení dřeva a zachovává jeho přírodní vzhled. Je jemný, elastický a redukuje potenciální možnost bočního slepení hran. Je vhodný prakticky na všechny druhy dřevěných podlah.

- Světlé zabarvení
- Elastické vlastnosti
- Vysoký obsah sušiny – snadno vytvoříme vzhled plně nalakované podlahy
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise



Bona Classic

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jemné zabarvení dřeva

TECHNICKÁ DATA

Báze:	1-složkový akrylátový základní lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	Cca 35%
Ředění:	Neředit. V případě potřeby Bona Retarder (4%)- delší otevřená doba.
Doba schnutí:	1-2 hodiny (při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu)
Nářadí k aplikaci:	Lakovací váleček Bona Roller (11 mm) nebo T-bar aplikátor.
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	Neklasifikován
Čištění:	Zbytky materiálu na nářadí odstraňte minimálním množstvím vody, zaschlý materiál lze odstranit acetonem. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C a nesmí překročit +30°C během dopravy a skladování.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	5 litrový kanystr, 3 ks v krabici.
Certifikace:	EC1PLUS pro velmi nízké emise, GREENGUARD, EN 13501-1: Reakce na oheň

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu.



Bona Classic

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jemné zabarvení dřeva

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva se doporučuje broušení brusivem o zrnitosti P120 pomocí Bona Quattro apod.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% RH. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy je nízká vlhkost vzduchu anebo vysoké

teploty, lze přidat max. 4% Bona Retarder pro prodloužení doby otevření. Snižuje také riziko překrývání a různobarevnost lakovaných podlah. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Pozor: tropické dřeviny jako teak, ipe, kouřový dub, wenge a podobné druhy i některé jehličnany obsahují přírodní složky – třísloviny, oleje, pryskyřice a minerály, což může vést k výraznému prodloužení doby schnutí, problémům s přilnavostí, popř. barevným změnám. Doporučuje se identifikovat druh dřeva a v případě potřeby před aplikací provést zkušební test.

NÁVOD K APLIKACI

Neošetřené dřevo:

1x Bona Classic
1x Bona vrchní lak
Lehké mezibroušení P150
1x Bona vrchní lak

- Bona Classic má vysokou elasticitu, proto je nevhodný pro mezibroušení. Před mezibroušením aplikujte jednu

vrstvu vrchního laku k redukci efektu zvednutí vláken dřeva. Lak by měl být aplikován maximálně do 24 hodin.

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Bona Classic UX se musí používat pouze přímo na surové dřevo. Nesmí se používat v kombinaci s mořidly nebo oleji nebo k přelakování jinými laky.



Bona Classic

ZÁKLADNÍ LAK NA VODNÍ BÁZI

Jemné zabarvení dřeva

APLIKACE

1. Před použitím nádobu dobře protřepejte a vložte dodaný filtr.
2. Aplikujte Bona Classic rovnoměrně pomocí válečku Bona Roller nebo T-bar aplikátoru. Vyhněte se nahromadění produktu. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem. Vyhněte se tím různobarevnosti podlahy. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům při napojování laku.
3. Spotřeba: cca 8-10 m²/l. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku.
4. Lak nechte řádně zaschnout, cca 1-2 hodiny. Poté aplikujte 2-3 vrstvy Bona vrchního laku dle požadavků na odolnost proti opotřebení.

DŮLEŽITÉ!

Bona Classic by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz, e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161