

2-složkový vysoce vydatný parketový olej

MAGIC OIL 2K SPA

Olejovo-vosková kombinace přírodních olejů a vosků oxidativně schnoucí vytvrzující zesílením po přidání tvrdidla. Pro dřevěné podlahy v prostorech s vlhkým prostředím.

POPIS PRODUKTU:

Olejovo-vosková kombinace vytvářející prodyšný, paropropustný povrch s otevřenými póry. Díky obsahu vosku má stejnoměrně sametově matný vzhled. Vysoký obsah tvrdidla u MAGIC OIL 2K SPA zajišťuje velmi vysokou hustotu zesílení výrobku, a proto je velmi vhodný pro parketové povrchy ve vlhkých prostorech, např. v lázních, wellness- a fitness-centrech. Velmi rychlé vytvrzení umožňuje provedení renovací v co nejkratším čase, podlahy jsou po vyschnutí přes noc plně mechanicky a chemicky zatížitelné. Díky velmi vysoké hustotě zesílení má povrch vyšší vodoodpudivost a odolnost vůči znečištění, než jakou lze dosáhnout u 1-složkových parketových olejů.

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbrúsené parketové podlahy včetně palubkových, citlivé na bobtnání
- ▶ k impregnaci a povrchové úpravě dřevěných podlah v prostorech s vlhkým prostředím
- ▶ dřevěné podlahy s podlahovým topením



TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plechová nádoba + plastová nádoba
Velikost balení	0,8 + 0,2l
Skladovatelnost	12 měsíců
Poměr míchání	4:1
Spotřeba na nanášené vrstvě	ca. 25-50 ml/m ²
Údaje o spotřebě	Doporučena 1 - 3 aplikace špachtlí
Klima pro zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Doba zpracování	ca. 1,5 hodiny*
Přepracovatelný	po ca. 10 - 30 min.*
Zatížitelnost	po ca. 12 hodinách*
Stíratelnost	po ca. 12 hodinách*

* při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Spotřeba může kolísat v závislosti na savosti a vlastnostech povrchu impregnovaného druhu dřeva nebo parketu.

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Snadná aplikace
- ▶ Lze nanášet špachtlí i válečkem
- ▶ Zvýrazňuje barvu a strukturu dřeva
- ▶ Odolný vůči chemikáliím používaných v domácnosti
- ▶ GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpouštědel)
- ▶ Protiskluznost R10 / DIN 55130 • DIN 53160 (odolnost proti slinám a potu)
- ▶ DIN EN 71-3 (Bezpečnost hraček; 3. část: Migrace stanovených prvků)
- ▶ Bezrozpouštědlové oleje/vosky s isokyanátovým tužidlem, bez oximu

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla lze započít s úpravou povrchu. Základní přebroušení provedte válcovou bruskou s brusným papírem Pallmann o zrnitosti 36 až 100 (tmelení po zrnitosti 60). Jelikož zejména u olejovaných dřevěných podlah jsou požadavky na kvalitu povrchu velmi vysoké, je nutno provést ještě jemné broušení brusnou mřížkou Pallmann zrnitosti 100 až 120 (evt. speciální brusný papír Pallmann MULTI-LOCHPAD zr. 100). Povrch pro olejování musí být po posledním přebroušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu, prostředků na ošetřování podlah apod.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Plechovou nádobu nechte před použitím temperovat na teplotu pro zpracování (20°C) a obsah dobře promíchejte.
2. MAGIC OIL 2K SPA dobře rozmíchejte s tvrdidlem a naneste stejnoměrně na podklad vhodným nástrojem (např. lakovací špachtlí Pallmann).
3. V rozmezí mezi 10 – 30 minutou po nanesení plochu přepadujte a odstraňte přebytek materiálu zeleným padem Pallmann.
4. Bezprostředně po zapadování 1.vrstvy naneste 2.vrstvu oleje s voskem Magic Oil 2K SPA. Prakticky ihned, nejpozději však do 30 minut po nanesení 2. vrstvy, opět plochu přepadujte a odstraňte přebytky zeleným padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem. Na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný materiál.
5. Aby se docílilo homogenního povrchu, musí se plocha po ca 20 minutách znovu přeleštit bílým padem.
6. Na základě rozdílné savosti jednotlivých druhů dřevin a parket může být v některých případech nutné nanést následující den 3.vrstvu, např.buk (před nanášením následující den je třeba provést mezibrus zeleným padem, aby došlo k otevření pórů a tím k řádné přilnavosti mezi vrstvami).
7. Nanášení válečkem: MAGIC OIL 2K SPA naneste 1x mo-hérovým válečkem Pallmann LSM v tenké a stejnoměrné vrstvě. Spotřeba: ca 70 – 90 ml/m², v závislosti na druhu dřeviny. Po ca. 30 minutách odstraňte přebytečný materiál širokou špachtlí Pallmann nebo gumovou stěrkou. Celou plochu poté přepadujte zeleným padem Pallmann a následně rozleštěte bílým padem Pallmann.
8. Nástroje vyčistěte po použití čisticími utěrkami Uzin CLEAN BOX.
9. Pro dlouhodobou životnost podlahy doporučujeme pravidelné ošetřování podle údajů výrobce prostředkem MAGIC OIL CARE a běžné čištění prostředkem Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. Přesné intervaly ošetřování jsou uvedeny v Návodu na ošetřování pro výrobky řady Magic Oil 2K.
10. Naolejované parketové plochy se nesmějí během prvních 12 hodin po aplikaci oleje s voskem MAGIC OIL 2K SPA zakrývat!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Při kontaktu výrobku s pady nebo textilními materiály hrozí nebezpečí samovznícení! Nasáklé hadry, pady apod. proto důkladně navlhčete vodou a uchovávejte a likvidujte v těsně uzavřených nádobách.

Brusný prach ze systémů schnoucích oxidací je samozápalný. Nebezpečí samovznícení! Vzniklý brusný prach je nutno po dokončení broušení smíchat s vodou a likvidovat v těsně uzavřených nádobách!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení lze při skladování v mírném chladu uchovávat nejméně 12 měsíců. Chraňte před mrazem. Již použité obaly těsně uzavřete a obsah rychle spotřebujte.
- ▶ Výrobek je optimálně zpracovatelný při teplo-tách 18 °C až 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu >35 a < 65>
- ▶ Pro vytmelení spár je nutno použít vhodný tmel na dřevo Pallmann.
- ▶ Plochu lze zatížit nejdříve za 12 hodin po rozleštění.
- ▶ První ošetření a čištění lze u výrobků řady Magic Oil 2K Line provést nejdříve po 12 hodi-nách. Pro delší životnost podlahy je nutno používat prostředek na ošetřování Pallmann MAGIC OIL CARE a čisticí prostředek Pallmann CLEAN/Neutralreiniger. V Návodu na ošetřování pro řadu Magic Oil 2K je uveden přesný postup pro ošetřování a čištění.
- ▶ Dále doporučujeme řídit se mimo jiné těmito normami a technickými listy: DIN 18 356 „Pokládání parketových podlah“, DIN 18 367 „Pokládání dřevěných dlažeb“ a DIN 18 365 „Pokládání podlahových krytín“.
- ▶ U ne zcela obvyklých druhů dřev (exotické dřeviny) mohou po nanesení vzniknout značné rozdíly v barvě. Doporučujeme vyžádat si odbornou radu a provést u zvoleného dřeva zkušební nátěr.
- ▶ U palubek se sraženou hranou („V“ spára) doporučujeme rovněž vyžádat si odbornou radu.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Složka A: Nehořlavý, ale riziko samovznícení (viz „Důležitá poznámka“ níže). Složka B: Nehořlavý. Obsahuje předpolymerovaný isokyanát. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Obě složky: Zajistěte dobré větrání během a po použití. Používejte ochranný krém a ochranné rukavice/brýle. Zabraňte kontaktu s kůží nebo kontaktu s očima. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržujte bezpečnostní informace na etiketě výrobku a v bezpečnostním listu.

LIKVIDACE:

Kde je to možné, shromážděte zbytky produktu a znovu použijte. Zabraňte úniku do kanalizace, vodních ploch nebo země. Prázdné, vyškrábané a nekapající nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky, stejně jako tekutý produkt, jsou klasifikovány jako zvláštní odpad. Vysušené zbytky produktů jsou klasifikovány jako stavební odpad.