

Základní lak

PALL-X 320

1-složkový základní lak na vodní bázi k nanášení válečkem nebo špachtlí pro normálně namáhané parketové podlahy

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbrúšených parketových a dřevěných podlah
- ▶ dřevěných stavebních dílů v interiérech
- ▶ vhodný na teplovodní podlahová topení.



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

1-složkový parketový základní lak na vodní bázi s velmi dobrou plnicí schopností, pro nanášení válečkem nebo špachtlí.

- ▶ Připravený k použití
- ▶ Lehce zpracovatelný
- ▶ Dobrá plnicí schopnost
- ▶ Rychlé schnutí
- ▶ Minimalizuje boční slepení
- ▶ Dobře zvýrazňuje odstín dřeva
- ▶ Odpovídá TRGS 617
- ▶ GISCODE W 2+
- ▶ EMICODE EC1 PLUS
- ▶ Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel nižším než 5 %
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba	ca. 100 ml/m ² (1 x válečkem); ca. 60 ml/m ² (2 x špachtlování)
Vydatnost	ca. 10 m ² /l (váleček); ca. 17 m ² /l (špachtlování)
Teplota při zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přelakovatelný	po ca. 2 hod* (váleček); po ca. 1 hod* (špachtlování)

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Po dokonalém vytvrzení lepidla může být započato s úpravou povrchu. Předbroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitosti 36 – 60. Poté vytmelit spáry tmelem Pallmann PALL-X KITT. Následně jemně přebrousit brusným papírem Pallmann, zrnitosti 100 (válcová bruska) a při velmi vysokých požadavcích na kvalitu povrchu provést přebroušení brusnou mřížkou Pallmann zrnitost 120. Povrch určený k nátěru základním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat, následně vylít obsah do čisté lakovací nádoby Pallmann.
2. Nanést 1 vrstvu PALL-X KITT 320 válečkem Pallmann WL na vodní laky rovnoměrně a sytě na podklad. Bude-li základní lak nanášen špachtlí, nanést nejméně 2 vrstvy křížem přes sebe, přitom zabránit stopám po tahu špachtlí a přesahům.
3. Plochu natřenou základním lakem je možno přelakovat vrchním lakem po: ca. 60-100 minutách při nanášení válečkem ca. 20 minutách při nanášení špachtlí
4. Základní lak nesmí schnout přes noc a musí být v každém případě ještě ten samý den nejméně 1 x přelakován vrchním lakem.
5. Nářadí po upotřebení očistit vodou.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a nevystavovat teplotě nad 40° C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% - 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ U některých ne zcela obvyklých parketových dřev (exotických) doporučujeme vyžádání odborně technického poradenství.
- ▶ Základní lak nesmí schnout přes noc.
- ▶ Základní lak se nesmí brousit.
- ▶ Při špachtlování bukových, javorových a jasanových parket použít vždy Pall-X 325.
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení : DIN 18 356 „Parketářské práce“

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědla méně než 5 %.
Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru. Po vytvrzení má neutrální vůni a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.