

Prémiový základní lak

PALL-X 325

1složkový základní lak na vodní bázi k nanášení válečkem, také pro velmi savé druhy parket.
Minimalizujte boční slepení.

VHODNÝ PRO:

- ▶ broušené parketové a dřevěné podlahy
- ▶ teplovodní podlahová topení
- ▶ jako systémový základní lak pro sportovní dřevěné povrchy a větší plochy jako například taneční sály apod.



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ Rychleschnoucí
- ▶ Vyšší jistota zpracování
- ▶ Velmi dobrá plnicí schopnost
- ▶ Rovnoměrný optický obraz
- ▶ Minimalizuje boční slepení
- ▶ Zvýrazňuje kresbu dřeva
- ▶ Odpovídá TRGS 617
- ▶ GISCODE W 2+
- ▶ Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel nižším než 5 %
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- ▶ DE-UZ 12a / Šetrné k životnímu prostředí, nízký obsah škodlivin

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanystr
Velikost balení	5l
Skladovatelnost	12 měsíců
Spotřeba	ca. 100 ml/m ²
Vydatnost	ca. 10 m ² /l
Teplota při zpracování	teplota 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Přelakovatelný	po ca. 2 hod*

*při 20°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Povrch určený k nátěru základním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot. Musí být přebroušen v souladu s uznávanými pravidly broušení.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na pokojovou teplotu (20 °C) a dobře protřepat, následně vylít obsah do čisté LAKOVACÍ NÁDOBY PALLMANN.
2. Nanést 1 vrstvu PALL-X 325 válečkem Pallmann WL UNIVERZÁL 11 mm/25 cm na vodní laky rovnoměrně na podklad.
3. Plochu natřenou základním lakem je možno přelakovat vrchním lakem po ca. 2 hodinách.
4. Základní lak se musí přelakovat do 24 hodin.
5. Nářadí umýt po použití čistou vodou.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při suchém uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou nad 40° C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% - 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ Řada exotických dřevin, jako např. teak, ipe/lapacho, kouřový dub nebo rovněž wenge, jakož i jehličnany obsahuje látky (například tzv. inhibitory, pryskyřice neob minerální usazeniny), které mohou způsobit výrazné prodloužení doby schnutí, negativně ovlivnit zesíťování laku nebo vést k barevným změnám. Z důvodu velké rozmanitosti a různých vlastností těchto dřevin je bezpodmínečně nutno předem ověřit vhodnost použití, jakož i provést předběžnou zkoušku.
- ▶ Základní lak se nesmí brousit.
- ▶ Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ Zásadně nanášet max. 2 vrstvy laku za den.
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení : DIN 18 356 „Parketářské práce“

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

GISCODE W2+, Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel nižším než 5 %. Ve smyslu nařízení TRGS 617 vhodný jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Udržujte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte ochranné brýle a kombinovaný filtr A2 / P2. Při broušení používejte prachový filtr P2. Při aplikaci se doporučuje použití ochranného krému a také větrání pracovních prostor. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení očí nebo pokožky okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Zabráňte vniknutí do kanalizace, vodních ploch nebo půdy. Náradí ihned po použití očistěte vodou a mýdlem. Recyklovatelné jsou pouze prázdné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte na sběrném místě starých nátěrů. Výrobek obsahuje isothiazolinony. Může vyvolat alergickou reakci. Rychlá linka pro informace o alergiích +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.